



# Technisches Datenblatt POLITEX® Volumina Food & Service Weiss



## Produktname

POLITEX® Volumina Food & Service Weiss

## Produktspezifikationen

Farbe	Weiss
Oberfläche	Glatt
Zusammensetzung	100 % Fasern
Fasergehalt	65 % Viskose, 18 % Polypropylen, 17 % Polyester
Herstellungsmethode	Nadelvlies-Technologie

## Materialeigenschaften

	Wert und Einheit	Toleranz	Testmethode*
Flächengewicht	135 g/m <sup>2</sup>	+/- 10 %	in Anlehnung an ISO 9073-1
Dicke	1,2 mm	+/- 10 %	in Anlehnung an ISO 9073-2
Saugfähigkeit relativ			
Wasser	577 %	+/- 10 %	DIN 53923
Öl	883 %	+/- 10 %	in Anlehnung an DIN 53923
Nitro	661 %	+/- 10 %	in Anlehnung an DIN 53923
Saugfähigkeit absolut			
Wasser	778 g/m <sup>2</sup>	+/- 10 %	DIN 53923
Öl	1'192 g/m <sup>2</sup>	+/- 10 %	in Anlehnung an DIN 53923
Nitro	892 g/m <sup>2</sup>	+/- 10 %	in Anlehnung an DIN 53923



# Technisches Datenblatt POLITEX® Volumina Food & Service Weiss

	Wert und Einheit	Toleranz	Testmethode*
Reissfestigkeit Trocken Längs	90 N/5cm	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Reissfestigkeit Trocken Quer	90 N/5cm	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Reissfestigkeit Nass Längs	80 N/5cm	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Reissfestigkeit Nass Quer	80 N/5cm	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Dehnung Trocken Längs	35 %	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Dehnung Trocken Quer	35 %	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Dehnung Nass Längs	39 %	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Dehnung Nass Quer	39 %	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Scheuerbeständigkeit (Belastung 9kPa)	12'500 Ø Scheuertouren		EN ISO 12947-2

## Normen und Zertifikate



## Produktvorteile



## Besonderheit

## Version

01/2024

\* ASTM: American Society for Testing and Materials, NWSP: Non Woven Standard Procedures (EDANA/INDA) bekannt als WSP (Worldwide Strategic Partners), ISO: International Organization for Standardization, EN: Europäische Norm, DIN: Deutsches Institut für Normung, UNI: Italien National Unification, AATCC: American Association of Textile Chemists and Colorists

Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt: Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Wir liefern ausschliesslich zu unseren AGB, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden bzw. auf unserer Website [delta-zofingen.ch](http://delta-zofingen.ch) hinterlegt sind.