




Fiche technique POLITEX® Volumina Food & Service Lite Bleu



Nom du produit

POLITEX® Volumina Food & Service Lite Bleu

Spécifications du produit

Couleur	Bleu
Surface	Lisse
Composition	100 % Fibres
Teneur en fibre	65 % Viscose, 18 % Polypropylène, 17 % Polyester
Méthode de fabrication	Technologie non-tissé aiguilleté

Propriétés de matériau

	Valeur et unité	Tolérance	Méthode de vérification*
Poids de surface	110 g/m ²	+/- 10 %	en référence à ISO 9073-1
Épaisseur	1 mm	+/- 10 %	en référence à ISO 9073-2
Capacité d'absorption relative			
Eau	986 %	+/- 10 %	DIN 53923
Huile	1'119 %	+/- 10 %	en référence à DIN 53923
Nitre	862 %	+/- 10 %	en référence à DIN 53923
Capacité d'absorption absolue			
Eau	1'085 g/m ²	+/- 10 %	DIN 53923
Huile	1'230 g/m ²	+/- 10 %	en référence à DIN 53923
Nitre	948 g/m ²	+/- 10 %	en référence à DIN 53923



Fiche technique POLITEX® Volumina Food & Service Lite Bleu

	Valeur et unité	Tolérance	Méthode de vérification*
Résistance à la déchirure sec longitudinale	67 N/5cm	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Résistance à la déchirure sec transversale	67 N/5cm	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Résistance à la déchirure mouillé longitudinale	70 N/5cm	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Résistance à la déchirure mouillé transversale	70 N/5cm	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Extension sec longitudinale	42 %	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Extension sec transversale	42 %	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Extension mouillé longitudinale	44 %	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Extension mouillé transversale	44 %	+/- 10 %	EN ISO 13934-1
Résistance à l'abrasion (Charge 9kPa)	13'250 Ø Tours d'abrasion		EN ISO 12947-2

Normes et certificats



Avantages des produits



Très haute capacité d'absorption



Grande rapidité d'absorption



Résistant



Volumineux



Réutilisables



Haut degré d'hygiène

Particularité

Version

01/2024

* ASTM: American Society for Testing and Materials, NWSP: Non Woven Standard Procedures (EDANA/INDA) connu sous WSP (Worldwide Strategic Partners), ISO: International Organization for Standardization, EN: Norme européenne, DIN: Institut allemand de normalisation, UNI: Italien National Unification, AATCC: American Association of Textile Chemists and Colorists

Sous réserve d'erreurs, d'erreurs typographiques et de modifications techniques. Toutes les indications se basent sur des examens étendus: elles ne sont pas contractuelles.

Nous livrons exclusivement à nos conditions générales qui peuvent être mises à disposition sur demande ou bien qui sont publiées sur notre site web delta-zofingen.ch.

DELTA Zofingen AG

Untere Brühlstrasse 10 | CH - 4800 Zofingen | Tél. 062 746 04 04 | Fax 062 746 04 02 | sales@delta-zofingen.ch | delta-zofingen.ch